

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NOXYDE®



Uitsteemde corrosiebescherming op waterbasis

- Uitsteemde corrosiebescherming, zelfs in extreme omstandigheden
- 200% elastische laag barst en bladdert niet
- Uitstekende dekking van moeren, bouten en lasnaden
- Droge spuitniveau: bespaart voorbereidings- en schoonmaaktijd
- Primer en deklaag in één

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

OMSCHRIJVING

1-Component watergebaseerde elastomere coating met ongeëvenaarde roestbescherming, >15 jaar in de hoogste corrosieklasse C5-M volgens ISO 12944.

AANBEVOLEN GEBRUIK

- Op ijzer, staal, speciale legeringen, gegalvaniseerd en gemetalliseerd ijzer en staal, aluminium, koper, zink, lood, etc. als anticorrosie of waterdichting.
- Verdund met 25% water als hechtlaag op weinig of niet-poreuze ondergronden zoals glas, gladde bakstenen en beton, keramiek, tegels, etc.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Dichtheid: | 1,2 - 1,3 kg/l |
| Glansgraad: | Zijdeglans |
| Corrosieklasse: | C5 zeer hoge bescherming |
| Vaste stof gehalte in volume: | 55% ± 3% |
| Vaste stof gehalte in gewicht: | 62% ± 3% |

DROOGTIJDEN BIJ 20°C/RV 50%

| | |
|---------------------|---------|
| Kleefvrij: | 1,5 uur |
| Hanteerbaar: | 3 uur |
| Overschilderbaar: | 24 uur |
| Volledig uitgehard: | 2 weken |

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

320 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

175 µm

THEORETISCH VERBRUIK

Borstel/rol: 200 - 300 g/m²/laag. Airless: 300 - 500 g/m²/laag. Totaal verbruik optimale anticorrosiebescherming: 800 g/m² = 350 µm droge laagdikte.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Verwijder olie, vet en alle andere verontreinigingen door middel van alkalische of hogedruk-(stoom)reiniging (max. 200 bar) in combinatie met daarvoor geschikte middelen. De ondergrond goed ontvetten en roestvrij maken d.m.v. stralen (Sa2, St2) of hogedrukwaterstralen (min. 600 bar). Na stralen grondig ontstoffen. Op nieuw gegalvaniseerde oppervlakken, nieuw zink, aluminium, roestvrij staal, eerst Pegalink aanbrengen. Op metaal als eerste laag Noxyde in rood of grijs aanbrengen. In alle gevallen de volgende lagen in een contrasterende kleur aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur tussen 8 en 55° C / luchtvochtigheid max. 80% R.V. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 5°C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Als anticorrosieverf onverdund.
Als hechtprimer verdund met ca. 25% water (verbruik ca. 100 g/m²).

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Als anticorrosieverf onverdund.
Als hechtprimer verdund met ca. 25% water (verbruik ca. 100 g/m²).

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Niet verdunnen. Nozzle: 13 - 17 / Druk: min. 170 bar. Nozzle en druk kunnen variëren al naar gelang het soort ondergrond, de apparatuur en de ervaring van de applicateur.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water

OPMERKINGEN

Na 24 uur overschilderbaar met zichzelf, met Coating PRT, hoogglans alkydlak, hoog- en zijdeglans acrylaatdispersie verven.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

| | |
|-----------------------------|---|
| VOC gehalte: | 15 g/l |
| VOC readymix: | 15 g/l |
| VOC categorie: | A/i |
| VOC limiet: | 140 g/l |
| Vlampunt: | Niet ontvlambaar |
| Opmerkingen mbt veiligheid: | Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. |

HOUDBAARHEID

4 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 22/05/2017

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T: +44 (0)2476 717 329
F: +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu