

Zeer matte, goed dekkende en afwasbare verf met krijt en hoogwaardige pigmenten. Voor een matte poederachtige uitstraling van hout (meubels) en muren. Sneldrogend en niet vergelend. Voor binnen.

Toepassing:

Voor meubels en binnenmuren, wanneer men een kleur wil toepassen. Minder geschikt voor vochtige ruimten zoals keukens en badkamer. Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, etc.

Eigenschappen:

- Zeer decoratief
- Extra mat
- Goed dekkend
- Geurarm
- Waterverduunbaar

Kleur:

Wit en alle kleuren van het kleurmengstelsel.

Verwerking:

Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 10% water. Aanbrengen in 1 of 2 lagen met bij voorkeur een vachtroller, vooral bij ruwe oppervlakken. Voor hoeken e.d. een kwast gebruiken. Voor een streepachtig effect aanbrengen met een langharige kwast/borstel.

Verbruik:

Ca. 8 m²/l per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Droog: ca. 2 uur.

Overschilderbaar: ca. 6 uur.

Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd.



AMICALA

Technisch Merkblad CHALK MAT

SYSTEMEN

Algemeen:

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Meubels:

Hout ontvetten en eventuele oude waslagen verwijderen met wasbenzine, licht schuren en stofvrij maken. Om doorbloeden van inhoudsstoffen bij MDF en bepaalde soorten hardhout te voorkomen, een laag isolerende grondverf aanbrengen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Zeer sterk zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met een fixeermiddel.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met een fixeermiddel.
- Voor optimale dekking eerst een laag Amicala Mur Primer aanbrengen.

Bestaande intacte muurverflagen

- Grondig reinigen
- Eventueel een tussenlaag Amicala Mur Primer aanbrengen.

Bestaande, niet draagkrachtige muurverflagen

- Loszittende delen verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met een fixeermiddel.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet

- Grondig reinigen.

Oppervlak/ verontreiniging behandelen met een isoleerprimer.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Styreenacrylaat
Pigmenten:	Rutiel- titaandioxide en minerale vulstoffen
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	35 % v/v
Soortelijk gewicht:	ca 1,4 kg/l
Glansgraad:	Extra mat, <5% @ 85°
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	Zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water (en zeep)

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Niet verwerken bij temperaturen lager dan 8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op aangepaste wijze ventileren.

Restanten:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.